

Ficha técnica

Cod: 225028898

Nombre: (N) MADERA INDIANA



Imagen cara

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real

Imagen lienzo digital



Piso



Comercial

Tamaño nominal (cm) no modular: 21X60 Espesor fabricación (mm) : 8.5 m2 por caja: 1 5 1

Caras – Diseños:

Variación de tono según norma ANSI A137-1-2017: V4

Características técnicas		Ensayo	Especificación	Alfagres
Ancho y largo		NTC 4321-2 \ ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm
Espesor		NTC 4321-2 \ ISO 10545-2	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm
Rectitud de los lados		NTC 4321-2 \ ISO 10545-2	± 5% ± 1,5 mm	± 5% ± 1,5 mm
Ortogonalidad		NTC 4321-2 \ ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm
Planaridad de la superficie	Curvatura central		NTC 4321-2 \ ISO 10545-2	± 0,5% ± 2,0 mm
	Curvatura del lado		NTC 4321-2 \ ISO 10545-2	± 0,5% ± 2,0 mm
	Alaveo		NTC 4321-2 \ ISO 10545-2	± 0,5% ± 2,0 mm
Defectos superficiales			NTC 4321-2 \ ISO 10545-2	Mínimo 95% libre de defectos
Absorción de agua			NTC 4321-3 \ ISO 10545-3	6 % < E 10 %, Val. Ind.Máx. 11%
Resistencia a la rotura por flexión			NTC 4321 – 4 \ ISO 10545 - 4	Espesores ≥7,5 Mínimo 800 N
Módulo de rotura			NTC 4321 – 4 \ ISO 10545 -4	Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2
Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas a ser empleadas en piso			NTC 4321 – 7 ISO 10545 - 7	Informe cumplimiento de la clase de abrasión
Resistencia al cuarteo			NTC 4321 – 11 \ ISO 10545 -11	Requerido
Resistencia al congelamiento			NTC 4321 – 12 \ ISO 10545 -12	Método de pruebas disponible
Resistencia al manchado			NTC 4321-14 \ ISO 10545-14	Mínimo clase 3
Determinación de la dureza al rayado de la superficie según la escala de mohs.		UNE-EN 15771:2011		5
Resistencia a agentes químicos		NTC 4321-13 \ ISO 10545-13	Resistencia a productos químicos domésticos y sales de piscina. Mínimo B	Clase A
			Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis. El fabricante establece la clasificación	Clase B
Coeficiente dinámico de fricción (dcof)			ANSI A 137.1	Clase 1

1. Para mayor información acerca de este producto, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 3311531, nacional 018000914900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co		5.		
2. Para áreas donde requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos esmaltados.		6.	Superficie	favor revise identificación del material, el lote y la l producto en
con DCOF CLASE 2		7.	Señor	encuentran en el físico.
3. El contenido de las cajas de este producto puede variar en diseño y tonalidad.		Verifique e instale fecha de producción		empaques de instalación y ra su correcto uso"
se las baldosas en forma aleatoria.		8.	Consulte el	mantenimiento p orma a Técnica Colombiana)

WPM11632005713116

WPM11632005713116